

FILIGRANO 1

CAPATECT DEKORATIVNĚ TECHNICKÁ

THE POWER OF SURFACE.



FILIGRANO 1

VAGOS

Vis dažniau fasadų apdailai ieškoma alternatyvų tradicinėms dekoratyvinio tinko „samanėlės“ ir „lietučio“ faktūroms. Naudojant dekoratyvinę techniką FILIGRANO galima sukurti įdomesnius paviršius iš tradicinių fasado apdailos produktų. Dekoratyvinio tinko faktūra formuojama dantytosiomis mentėmis. Atspalvių ir faktūrų deriniai, kaip kad vagojimas ir lygus nuglaistymas, leidžia sukurti neįprastus, originalius 3D paviršius.

Pagrindas




Capatect fasadų sistemos (šiltinimo sistemos arba tinko sistemos monolitiniams statiniams su papildomu armavimu, sustiprintos armavimo tinkleliu).
FILIGRANO dekoratyvinei technikai reikia lygesnio nei įprastai armavimo sluoksnio. Galutinei dangai galima rinktis Capatect ArmaReno 700, Capatect Modellier- und Spachtelputz 134.


Medžiagos ir sąnaudos

- Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, sąnaudos apie 6,0 kg/m², priklausomai nuo faktūros
- Capatect ArmaReno 700, sąnaudos apie 4,0 kg/m²
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT, sąnaudos apie 4,5–6,5 kg, priklausomai nuo faktūros
- Fasadiniai dažai ThermoSan NQG (dažyti mažiausiai dviem sluoksniais)

Tiksliai sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Įrankiai

- (1) Nerūdijančio plieno mentelė (WD-Art. 4086-004718)
- (2) Nerūdijančio plieno glaistyklė (WD-Art. 4086-004708)
- (3) Dantytoji glaistyklė (dantukai: stačiakampiai, trikampiai arba trapecijos formos, max. 8 mm)
Glaistyklė, su keičiamomis geležtėmis (WD-Art. 4086-004728)
+ trikampiai dantukai  (WD-Art. 4086-009288)
arba stačiakampiai dantukai (tik vertikaliai)  (WD-Art. 4086-004725))
arba trapeciniai dantukai mažesni ar didesni 
- (4) Tinko faktūravimo šepetys mažas (4 mm) (696/03) ir didelis (8 mm) (696/01)



FILIGRANO 1

VAGOS

Pagrindo paruošimas	Montuojant fasadų šiltinimo sistemas, paviršių nuarmuoti sistemai sertifikuotu armavimo skiediniu. Montuojant tinko sistemas ant monolitinių pagrindų padengti papildomą armavimo sluoksnį su armavimo tinkleliu. Dekoratyvinis tinkas dengiamas ant gerai išdžiūvusio armavimo sluoksnio.
Darbo etapas 1	Ant tinkamai paruošto pagrindo dengiamas Capatect Modeller- und Spachtelputz 134 arba Capatect ArmaReno 700 sluoksnis ir iš karto su atitinkama dantytąja glaistykle arba dekoratyvinio tinko faktūravimo šepėčiu suteikiama faktūra. Svarbu tinkamai suprojektuoti pradžios ir pabaigos taškus, priklausomai nuo paviršiaus dydžio.
Darbo etapas 2	Paviršių nudažyti tinkamais fasadiniais dažais, pvz., ThermoSan NQG. Reikia mažiausiai dviejų sluoksnių.
Svarbi informacija	<p>Šiai dekoratyvinei technikai būdingas gyvas, nepreciziškai tiesių linijų vaizdas. Nežymūs nukrypimai dėl faktūros formavimo įrankio didesniuose plotuose yra neišvengiami, jie šios kūrybinės technikos dalis. Su trikampaiais dantukais galima formuoti faktūrą ir vertikalia, ir horizontalia kryptimis. Su stačiakampiais dantukais galima formuoti tik vertikalias FILIGRANO vagas.</p> <p>Dengiant didelius tarpusavyje susisiekiančius fasadus, visą paviršių reikia padalinti į mažesnius plotus ir formuoti faktūrą plotas po ploto arba vienu metu prie fasado įdarbinti daugiau žmonių ir technikos.</p> <p>Darbo ir džiūvimo metu fasadą reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.</p> <p>Svarbu, kad pastoliai būtų pastatyti tokiu atstumu nuo fasado, kad būtų patogų dirbti ir formuoti fasado faktūrą pagal šią dekoratyvinę techniką. Taip sumažinama netolygaus faktūravimo rizika ties pastolių sandūromis.</p>

Pasiūlyti atspalviai ir faktūros yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi individualizuoti projektai. Visuomet rekomenduojame iš pradžių pasidaryti pasirinktos dekoratyvinės technikos pavyzdį.

Spausdinyje naudojamose nuotraukose dangos spalva dėl spausdinimo ypatumų gali skirtis nuo originalios spalvos.

Šis informacinis lapas yra pagrįstas mūsų patirtimi, kuriant paviršius pagal šios dekoratyvinės technikos metodą. Tai neatleidžia nuo pareigos, prieš pradėdami darbus, profesionaliai patikrinti bei įvertinti pagrindą ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Kai fasadui pasirenkama spalva, kurios šviesio dydis < 20, reikės imtis papildomų priemonių.

Būtina laikytis naudojamų produktų techninių informacijų nuorodų. Aktualias technines informacijas galite rasti www.caparol.lt.