

# MIRROR

CAPATECT DEKORATYVINĖ TECHNIKA

THE POWER OF SURFACE.



# MIRROR

## VEIDRODINIAI ATSPINDŽIAI

**Apipavidalinant fasadus vis dažniau ieškoma originalių akcentų, „kažko ypatingo“. Dekoratyvinė technika MIRROR sukurs ypatingą fasado aurą – lyg ant sienų būtų daug mažyčių veidrodinių dalelių. Efektas kaskart bus vis kitoks, priklausomai nuo dienos meto, ant fasado krentančių tiesioginių saulės spindulių ir žiūrėjimo kampo.**

Pagrindas

Capatect fasadų sistemos (šiltinimo sistemos su mineraliniu armavimo sluoksniu arba tinko sistemos monolitiniams statiniams su papildomu armavimu, sustiprintos armavimo tinkleliu).

Medžiagos ir sąnaudos

- Dekoratyvinis fasadinis tinkas (rekomenduojamas organinis)
- Fasadiniai dažai, pvz., ThermoSan NQG, sąnaudos vienam sluoksniui 180–230 ml/m<sup>2</sup> (reikia mažiausiai 2 sluoksnių)
- Capatect Kreativeffekt Mirror, sąnaudos 100–150 g/m<sup>2</sup> (Priklauso nuo norimo efekto intensyvumo, mažesnės sąnaudos, kai pasirenkamas tamsus atspalvis)

Tiksliai sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Įrankiai

- (1) Piltuvinis pistoletas (purkštukas Ø 3–4 mm) (WD-Art 4086-006161)  
( ) Kompresorius, min. 600 l/min



# MIRROR

## VEIDRODINIAI ATSPINDŽIAI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Pagrindo paruošimas | Fasadas jau turi būti padengtas norimos faktūros dekoratyviu tinku.  |
| Darbo etapas 1      | Paviršių nudažyti fasadiniais dažais, pvz., ThermoSan NQG.   |
| Darbo etapas 2      | Pirmajam dažų sluoksniui išdžiūvus, dažomas antras fasadinių dažų sluoksnis. Ir iš karto su piltuviniu purkštuvu į šviežiai padengtą dažų sluoksnį purškama Mirror dalelės. Būtina užtikrinti greitą darbų eigą, prie fasado turi dirbti keli žmonės – vienas dengia fasadinius dažus, kitas eina iš paskos ir purškia Mirror daleles, kad jos gerai priliptų prie dažų sluoksnio. Siekiant išgauti tolygų efektą, rekomenduojame Mirror daleles purkšti sukamaisiais judesiais 40 cm atstumu nuo paviršiaus.  |
| Svarbi informacija  | <p>Šiai dekoratyvinei technikai būdingas gyvas, lengvai margas vaizdas. Dengiant didelius tarpusavyje susisiekiančius fasadus, visą paviršių reikia padalinti į mažesnius plotus ir formuoti faktūrą plotas po ploto arba vienu metu prie fasado įdarbinti daugiau žmonių ir technikos.</p> <p>Saugant aplinką ir aplinkinius paviršius, pastolius reikia apdengti tinkleliu. Darbo metu reikia apsaugoti fasadą nuo tiesioginių saulės spindulių. Darbo metu darbininkai privalo dėvėti apsauginius rūbus ir apsauginius akinius.</p> <p>Dėmesio, kompresorius turi dirbti tolygiai su nedideliu slėgiu.</p> <p>Svarbu, kad pastoliai prieš pradėdami darbą būtų nuvalyti ir pastatyti tokiu atstumu nuo fasado, kad būtų patogų dirbti su piltuviniais purkštuvais. Taip sumažinama netolygaus faktūravimo rizika ties pastolių sandūromis.</p> <p>Viešai prieinamose erdvėse tokia dekoratyvine danga rekomenduojama dengti fasadus nuo 2 m. aukščio, nes gali kilti rizika susižaloti prie fasado prilipusiomis aštriomis veidrodinėmis dalelėmis.</p> |

Pasiūlyti atspalviai ir faktūros yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi individualizuoti projektai. Visuomet rekomenduojame iš pradžių pasidaryti pasirinktos dekoratyvinės technikos pavyzdį.

Spausdinyje naudojamose nuotraukose dangos spalva dėl spausdinimo ypatumų gali skirtis nuo originalios spalvos.

Šis informacinis lapas yra pagrįstas mūsų patirtimi, kuriant paviršius pagal šios dekoratyvinės technikos metodą. Tai neatleidžia nuo pareigos, prieš pradėdami darbus, profesionaliai patikrinti bei įvertinti pagrindą ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Kai fasadui pasirenkama spalva, kurios šviesio dydis < 20, reikės imtis papildomų priemonių.

Būtina laikytis naudojamų produktų techninių informacijų nuorodų. Aktualias technines informacijas galite rasti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).