

# RUSTICO 4

CAPATECT DEKORATYVINĖ TECHNIKA

THE POWER OF SURFACE.



# RUSTICO 4

## IŠLYGINTOS VOLELIO FAKTŪROS

Vis dažniau fasadų apdailai ieškoma alternatyvų tradicinėms dekoratyvinio tinko „samanėlės“ ir „lietučio“ faktūroms. Naudojant dekoratyvinę techniką RUSTICO 4 galima sukurti įdomesnius paviršius, naudojant įprastą dekoratyvinį tinką ir volelį. Atspalvių ir faktūrų įvairovė leidžia sukurti vizualiai patrauklius, originalius paviršius.

Pagrindas

Capatect fasadų sistemos (šiltinimo sistemos arba tinko sistemos monolitiniams statiniams su papildomu armavimu, sustiprintos armavimo tinkleliu).


Medžiagos ir sąnaudos

Šiai dekoratyvinei technikai gali būti naudojamas bet koks dekoratyvinis tinkas iš Capatect fasadų sistemų. Sąnaudos priklauso nuo sluoksnio storio ir pasirinktos faktūros.

Tiksliai sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Įrankiai

- (1) Nerūdijančio plieno mentelė (WD-Art 4086-004718)
- (2) Nerūdijančio plieno glaistyklė (WD-Art 4086-004708)
- ( ) Trumpaplaukis volelis arba struktūrinis poroloninis volelis



# RUSTICO 4

## IŠLYGINTOS VOLELIO FAKTŪROS

Pagrindo paruošimas	Armuotą paviršių nugaruntuoti PutzGrund 610 ir padengti organinio dekoratyvinio tinko sluoksniu. Tinko sluoksnių nubraukti iki 1 grūdėlio storio.
Darbo etapas 1	Iš karto tik padengus, dekoratyvinį tinką pervoluoti faktūrą suteikiančiu voleliu. Rekomenduojame paviršių voluoti trumpais judesiais, netolygiai. Nerūdijančio plieno mentele ar glaistikle lengvai nuglaistyti tinko sluoksniu viršutinę dalį.
Darbo etapas 2	Paviršių nudažyti pasirinktos spalvos fasadiniais dažais, pavyzdžiui, ThermoSan NQG.
Svarbi informacija	Dėl oro sąlygų tinko paviršiuje gali atsirasti smulkių įtrūkimų. Tai nėra techninis defektas ir priežastis reklamacijai. Šiai dekoratyvinei technikai būdingas gyvas, nepreciziškai tiesių linijų vaizdas. Nežymūs nukrypimai dėl faktūros formavimo įrankio didesniuose plotuose yra neišvengiami, jie šios kūrybinės technikos dalis.  Svarbu, kad pastoliai būtų pastatyti tokiu atstumu nuo fasado, kad būtų patogiu dirbti ir formuoti fasado faktūrą pagal šią dekoratyvinę techniką. Taip sumažinama netolygaus faktūravimo rizika ties pastolių sandūromis.

Pasiūlyti atspalviai ir faktūros yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi individualizuoti projektai. Visuomet rekomenduojame iš pradžių pasidaryti pasirinktos dekoratyvinės technikos pavyzdį.

Spausdinyje naudojamose nuotraukose dangos spalva dėl spausdinimo ypatumų gali skirtis nuo originalios spalvos.

Šis informacinis lapas yra pagrįstas mūsų patirtimi, kuriant paviršius pagal šios dekoratyvinės technikos metodą. Tai neatleidžia nuo pareigos, prieš pradėdami darbus, profesionaliai patikrinti bei įvertinti pagrindą ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Kai fasadui pasirenkama spalva, kurios šviesio dydis < 20, reikės imtis papildomų priemonių.

Būtina laikytis naudojamų produktų techninių informacijų nuorodų. Aktualias technines informacijas galite rasti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).